

# RACER'S® HUILE PARQUET

HUILE A LA CIRE DURE ASPECT BOIS NATUREL



RACER'S® HUILE PARQUET est une combinaison d'huiles et de cires dures permettant une finition à base d'huile et de résines naturelles de haute qualité pour les escaliers, parquets, planchers, boiseries et meubles.

## AVANTAGES DU PRODUIT

RACER'S® HUILE PARQUET est une combinaison d'huiles végétales, d'acides gras et de cires dures. Le bois garde ses caractéristiques naturelles, la surface traitée reste respirante (diffusion vapeur garantie), à pores ouverts et sans charges électrostatiques (contre l'allergie à la poussière) Conforme la norme Jouet- EN 71/T3.

### UN PLUS POUR L'ENVIRONNEMENT :

RACER'S® HUILE PARQUET à la cire dure est un produit à base d'huiles végétales, de résines balsamiques, de cires naturelles (cire de carnauba, cire d'abeille), et d'huiles étherées (extraites d'herbes alpines). Le FLUID ISOPAR utilisé comme solvant de haute pureté (aussi utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour la production de pommades, insecticides ménagers etc.) est particulièrement approprié pour utiliser dans les bureaux, hôtels, hôpitaux, maisons de repos et écoles maternelles.

RACER'S® HUILE PARQUET pénètre dans les couches supérieures du bois et cristallise pendant le séchage, rendant la surface résistante aux agents de tout type (humidité, salissures etc. ).

Huile renforcée anti UV.

## CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

Bien mélanger avant usage. Quantité à appliquer : environ 60-80 gr/m<sup>2</sup>.

Appliquer une ou deux couches – selon le pouvoir absorbant de la surface ; enlever le produit en excès. La surface à traiter doit être exempte de poussière, de graisses ou de vernis (Utilisez notre RACER'S® DECAPANT BIO pour décaper les éventuels vernis ou lasures). Selon l'effet recherché le bois doit être poncé progressivement au papier grain 150 - 180 ou plus fin (grain 320).

RACER'S® HUILE PARQUET peut être appliquée par pulvérisation ou au pinceau. Ne pas faire de «sur application» : appliquer en 1 ou deux couches fines avec égrenage intermédiaire au grain 280-320.

NE PAS DILUER.

Appliquer 60 - 80 gr/m<sup>2</sup>, pour chaque couche - 1 litre est suffisant pour environ 10 - 14 m<sup>2</sup> selon l'absorption du bois.

Séchage: hors poussière : après environ 40 Min

Sec au toucher : après environ 2 Heures

Empilable : après environ 5 heures

2<sup>ème</sup> couche : après environ 18-24 heures

Dureté : Après environ 36 heures

Contient max 300 COV par litre

## NETTOYAGE DES OUTILS

Essence de térébenthine ou white spirit.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

ETS J.L. BARBIRATI  
S.A. au capital de 80 000 euros  
450, chemin de la rotonde - 73000 CHAMBERY - Tél. 04 79 96 35 03 - Fax : 04 79 96 35 05  
Site internet : [www.barbirati.com](http://www.barbirati.com)



**BARBIRATI**  
Huiles - Lasures - Vernis